


Tehnički list

StoPrim Silikat

Vodeni, silikatni dubinski temeljni premaz



Karakteristika

- Primjena**
- vani i unutra
 - na mineralnim podlogama
 - kao temeljni premaz prije sljedećih disperzivnih silikatnih premaza

- Svojstva**
- silikatni dubinski temeljni premaz
 - razrjedivo vodom
 - regulira sposobnost upijanja
 - učvršćuje površinski sloj
 - djeluje prijanjajuće
 - dobra prodornost

- Optika**
- prozirno

- Posebnosti/napomene**
- temeljni premaz razrijedite vodom kako se ne bi sjajno osušio
 - zaštita osjetljivih površina, npr. stakla, mramora, lakiranih površina i površina koje valja lakirati

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.
Nove se podloge moraju sušiti i stvrdnjavati najmanje 14 dana.

- Pripreme**
- Provjerite nosivost postojećih premaza. Odstranite nenosive premaze.

Uporaba

- Temperatura pri uporabi**
- najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C

Tehnički list

StoPrim Silikat

najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

Priprema materijala	Prije obrade dobro promiješajte materijal u originalnoj ambalaži. Materijal ovisno o upijanju podloge razrijedite vodom do omjera miješanja od 1:1.		
Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	0,15 - 0,60	l/m²
	Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		
Nadogradnja slojeva	Preporuka: Kod jako upijajućih podloga i podloga koje se truse preporučujemo da proizvod nanese u više slojeva mokro na mokro kako biste osigurali optimalnu dubinu prodiranja i učvršćenje podloge.		
Aplikacija	nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje		
	Materijal nanosite primjerice kistom za strop i obradite. Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.		
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Proizvod se suši fizikalno, isparavanjem vode. Visoka vlažnost zraka, mala izmjena zraka i niske temperature produljuju vrijeme stvrdnjavanja i sušenja. Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 12 sati.		
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.		
Dobavljanje			
Ton boje	bezbojan		
Ambalaža	Vrećica		
Skladištenje			
Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.		
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.		

Tehnički list

StoPrim Silikat

Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina	Temeljni premaz
--------------------	-----------------

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
anorgansko vezivo
polimerna disperzija
voda
alifati
stabilizatori

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoPrim Silikat

Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com