


Tehnički list

StoPur DL 520

Zaštitni sloj PUR za balkone, proziran, srednjeg sjaja



Karakteristika

Primjena	• proziran zaštitni sloj na poliuretanskim premazima za balkonske površine, nadsvođene hodnike i lođe
Svojstva	• poboljšanje sposobnosti čišćenja • velika otpornost na habanje i vremenske utjecaje • elastičan • otporan na starenje, UV zračenje i svjetlost
Optika	• prozirno • srednji sjaj

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća (miješanje 23 °C)	EN ISO 2811	0,97 - 1,03 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi	Stvrdnuti PUR premazi, npr. StoPur EB 200, StoPur EB 400 ili StoPur EA. Zahtjevi za podlogu: Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Temperatura podloge viša od +10 °C i 3 K iznad točke rosišta. Prosječna čvrstoća prijanjanja u sredstvu $\geq 1,5$ N/mm² Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,0 N/mm²
Pripreme	Priprema podloge: Podloga se treba pripremiti mehaničkim postupcima, primjerice kuglastim zračilom, glodalicom i naknadnom obradom kuglastim zračilom ili zračilom s fiksim sredstvima zračenja.

Tehnički list

StoPur DL 520

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura pri obradi: +10 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

Vrijeme uporabe pri +20 °C: do 1 sat

Omjer miješanja komponenta A : komponenta B = 100,0 : 33,3 tež. udjela

Priprema materijala Komponenta A i komponenta B isporučuju se u dogovorenom omjeru miješanja i miješaju u skladu sa sljedećim podatcima. Komponentu A promiješajte miješalicom, zatim dodajte čitavu komponentu B. Miješalicom miješajte temeljito i polako (maksimalno 300 o/min.), sve dok ne dobijete homogenu masu bez grudica. Obvezno promiješajte i sav sadržaj koji se nalazi na stranicama i dnu posude kako bi se stvrdnjivač jednoliko razdijelio po proizvodu. Trajanje miješanja min. 3 minute. Nakon miješanja proizvod prelijte u čistu posudu te još jednom sve promiješajte. Proizvod nemojte nanositi iz ambalaže u kojoj je isporučen!

Temperatura pojedinih komponenti pri miješanju mora iznositi barem +15 °C.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

kao zaštitni sloj

0,1 - 0,2 kg/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

Postojeći premaz: StoPur EB 200, StoPur EB 400 ili StoPur EA po potrebi posut čipsom StoChips 1 mm ili StoChips 3 mm.
1. Priprema podloge
2. Zaštitni sloj pomoću StoPur DL 520

Aplikacija

Postojeći premaz: StoPur EB 200, StoPur EB 400 ili StoPur EA po potrebi posut čipsom StoChips 1 mm ili StoChips 3 mm.

1. Priprema podloge

2. Zaštitni sloj StoPur DL 520

StoPur DL 520 nanosi se finim valjkom od moltoprena ili kratkodlakim valjkom od moher vune. Nakon nanošenja križno raspodijelite zaštitni sloj kako bi nastala ravnomjerna površina.

potrošnja materijala: oko 0,1 - 0,2 kg/m²

Sušenje, otvrdnjavanje,

potpuno suho: za 30 minuta (pri +20 °C)

Tehnički list

StoPur DL 520

vrijeme prerade prikladno za hodanje: za 12 sati (pri +20 °C)

Napomene, preporuke, posebno, ostalo Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
01281/002	StoPur DL 520 Set	10 kg Set
01281/001	StoPur DL 520 Set	2 kg Set

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.

Trajanje skladištenja U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Proizvodna skupina Zaštitni sloj

Sigurnost Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555