

Tehnički list

StoPur EA

Premaz PUR za balkone, sadrži otapala, za tankoslojno nanošenje



Karakteristika

Primjena	• kao premaz u boji za balkone, nadsvođene hodnike, lođe • za podloge vezane cementom poput betona ili estriha
Svojstva	• vrlo elastično • otporno na UV zračenje i vremenske utjecaje • sadrži otapala
Optika	• svilenkasto sjajno

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	880 - 1.320 mPa.s	Mješavina
Gustoća (miješanje 23 °C)	EN ISO 2811	1,26 - 1,34 g/cm ³	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Zahtjevi za podlogu: Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti. Suho u skladu s definicijom smjernice za sanaciju 2001-10, no ovisno o kvaliteti betona. Količina vlage smije iznositi maks. 4 CM% kod betona kvalitete do C30/37 i maks. 3 CM% kod betona C35/45, mjereno uređajem CM. Temperatura podloge viša od +5 °C i 3 K iznad točke rosišta. Prosječna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,5 N/mm² Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,0 N/mm²
----------	--

Pripreme	Priprema podloge: Podloga se treba pripremiti mehaničkim postupcima, primjerice kuglastim zračilom, glodalicom i naknadnom obradom kuglastim zračilom ili zračilom s fiksim sredstvima zračenja.
----------	---

Tehnički list

StoPur EA

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura pri obradi: +5 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

Vrijeme uporabe
pri +10 °C: oko 60 minuta
pri +20 °C: oko 40 minuta
pri +30 °C: oko 30 minuta

Priprema materijala Proizvod je spreman za obradu, temeljito promiješajte kantu. Prije otvaranja gnječite vrećicu.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	kao premaz	0,80 - 1,00 kg/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva Standardni sustav 1. Priprema podloge 2.a Grundiranje sa StoPox 452 EP 2.b Grundiranje i grebani sloj 3. Premaz pomoću StoPur EA 4. Posipanje (opcija) čipsa StoChips 1 mm
Jednodnevni premaz za balkone 2.c Grundiranje sa StoPox GH 300

Aplikacija

1. Pripremanje podloge

2.a Grundiranje sa StoPox 452 EP Gumenim klizačem po podlozi raspodijelite zamiješani StoPox 452 EP naplavlivanjem. Pustite da djeluje 5 minuta. Izjednačite valjkom. Potrošnja StoPox 452 EP: oko 0,3 - 0,5 kg/m² Grundiranje ravnomjerno, zrno kraj zrna, pospite kvarcnim pijeskom StoQuarz 0,1 - 0,5 mm ili 0,3 - 0,8 mm. Potrošnja StoQuarz 0,1 - 0,5 mm odnosno 0,3 - 0,8 mm: oko 1 kg/m²

2.b Grundiranje i grebani sloj Gumenim klizačem po podlozi raspodijelite zamiješani StoPox 452 EP naplavlivanjem. Pustite da djeluje 5 minuta. Izjednačite valjkom.

Grebani sloj koji se sastoji od 1 težinskog udjela StoPox 452 EP i do 3 težinska udjela StoZuschlag KS nanosite u svjež, neposut temeljni premaz.

Potrošnja po mm debljine sloja StoPox 452 EP: 0,5 kg/m² StoZuschlag KS: 1,5 kg/m²

Svježi grebani sloj pospite kvarcnim pijeskom StoQuarz 0,3 - 0,8 mm uz višak. Izbjegavajte stvaranje ogoljenih mjesta - ako je potrebno, dok se ne stvori gel na grebanom sloju, pospite nedostatke.
Potrošnja StoQuarz 0,3 - 0,8 mm: otprilike 6 kg/m²

Tehnički list

StoPur EA

2.c Grundiranje za jednodnevni premaz za balkone Gumenim klizačem ravnomjerno po podlozi raspodijelite zamiješani StoPox GH 300 naplavlivanjem. Pustite da djeluje 5 minuta. Izjednačite valjkom. Potrošnja StoPox GH 300: oko 0,3 - 0,5 kg/m² Ne posipajte temeljni premaz. Premažite u roku od 24 sata.

3. Premaz StoPur EA razdijelite gumenim klizačem i ravnomjerno obradite valjkom. Kao alternativu možete valjkom nanijeti dva sloja StoPur EA. Drugi radni korak morate izvesti u roku od 12 - 48 sati. Potrošnja StoPur EA: 0,8 - 1,0 kg/m²

4. Posipanje praška Rahlo pospite StoChips 1 mm u zadnji radni korak. potrošnja StoChips 1mm: oko 30 g/m²

Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite sredstvom StoDivers EV 100.
-----------------------	--

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Kao aditiv smije se rabiti samo StoDivers ST. U suprotnom će se poremetiti stvrdnjavanje.
---	---

Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje

Ton boje	otprilike RAL 7032, 7035 i 7038 PG 11 i PG 12 (osim RAL 7032 i 7035): minimalna količina narudžbe 150 kg
-----------------	---

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
02370-001	02370-001	5 kg Karton
02370-008	StoPur EA RAL7035	12,5 kg kanta
02370-007	StoPur EA RAL7032	12,5 kg kanta
02370-006	StoPur EA RAL7035	5 kg Karton
02370-005	StoPur EA RAL7032	5 kg Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.
----------------------------	--

Trajanje skladištenja	U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).
------------------------------	--

Označavanje

Proizvodna skupina	Premaz
---------------------------	--------

Tehnički list

StoPur EA

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555