


Tehnički list

StoPur EA farblos

Premaz PUR za balkone, sadrži otapala, za tankoslojno nanošenje



Karakteristika

Primjena	• proziran zaštitni sloj na poliuretanskim premazima za balkonske površine, nadsvođene hodnike i lođe
Svojstva	• poboljšanje sposobnosti čišćenja • velika otpornost na habanje i vremenske utjecaje • elastičan • otporan na starenje, UV zračenje i svjetlost
Optika	• prozirno • sjajno
Posebnosti/napomene	• nije za površine po kojima se kreću vozila

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća (23 °C)	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi	Stvrdnuti PUR premazi, npr. StoPur EA, StoPur EB 200 i StoPur EB 400. Zahtjevi za podlogu: Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Temperatura podloge viša od +5 °C i 3 K iznad točke rosišta. Prosječna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,5 N/mm² Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,0 N/mm²
Pripreme	Na nove PUR premaze nanosite zaštitni sloj StoPur EA farblos u roku od 24 sata nakon postizanja prikladnosti za hodaње. Na površinama posutima čipsom otkinite visoke rubove StoChips i usižite ih.

Tehnički list

StoPur EA farblos

Provjerite jesu li stari PUR premazi nosivi. Lagano izbrusite brusnim diskom. Usišite površinu. Sredstvom StoDivers EV 100 navlažite krpu koja ne ostavlja vlakna, otpornu na otapala pa obrišite površinu. Pustite da se izvjetri.

Uporaba			
Temperatura pri uporabi	najniža temperatura pri obradi: +5 °C najviša temperatura pri obradi: +30 °C		
Priprema materijala	Sadržaj folijske vrećice ulijte u čistu posudu. Temeljito promiješajte prije obrade. Temperatura materijala treba iznositi najmanje +15 °C.		
Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	kao zaštitni sloj	0,15 - 0,25	kg/m²
	Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		
Nadogradnja slojeva	1. Priprema podloge 2. Grundiranje sa StoPox 452 EP 3. Grebani sloj (opcija) 4. Premaz pomoću StoPur EA, StoPur EB 200 ili StoPur EB 400 5. Posipanje čipsom (opcija) StoChips 1 mm ili 3 mm 6. Zaštitni sloj pomoću StoPur EA bezbojnog		
Aplikacija	StoPur EA farblos nanosite kratkodlakim velurnim valjkom, križno, u tankom sloju. Pazite da debljina sloja bude ravnomjerna. Svakako izbjegavajte prevelike količine potrošnje i previsoke debljine sloja.		
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Prikladno za hodaње nakon 24 sata. Stvrdnuto nakon 7 dana.		
Čišćenje alata	Pri svakom prekidu radova alate i uređaje očistite sredstvom StoDivers EV 100.		
Dobavljanje			
Ton boje	bezbojan		
	Broj artikla	Oznaka	Pakiranje

Tehnički list

StoPur EA farblos

02371-005

StoPur EA farblos FT
ST9099

5 kg Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhomi i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.

Trajanje skladištenja

U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555