

Tehnički list

StoPur VBS 2000

Vezujući sloj između StoPur BA 2000 i lijevanog asfalta



Karakteristika

Primjena	• kao vezujući sloj između brtvenog sloja StoPur BA 2000 i lijevanog asfalta
Svojstva	• vrlo dobro prianjanje
Optika	• transparent
Posebnosti/napomene	• provjereno prema TL/TP-BEL-B3

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	200 - 380 mPa.s	
Gustoća (23 °C)	EN ISO 2811	0,92 - 0,98 g/cm ³	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Zahtjevi za podlogu: StoPur BA 2000, suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Najmanja starost hidroizolacije folijom StoPur BA 2000: pri +20 °C 2 sata pri +8°C 5 sati Temperatura podloge viša od +1 °C i 3 K iznad točke rosišta.
----------	--

Uporaba

Temperatura pri uporabi	Najniža temperatura pri uporabi: +1 °C najviša temperatura pri obradi: +30 °C
Priprema materijala	Proizvod je spreman za obradu Prije uporabe temeljito promiješajte StoPur VBS 2000 mikserom male brzine (300 o./min.).

Tehnički list

StoPur VBS 2000

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	kao vezujući sloj	0,15 kg/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Nadogradnja slojeva	1. Priprema podloge 2. Grundiranje StoPox BV 100 3. Grebani sloj (opcija) 4. Sredstvo za izradu veznog mosta StoPur VS 70 5. Brtveni sloj StoPur BA 2000 6. Vezujući sloj StoPur VBS 2000 7. Zaštitni sloj od lijevanog asfalta
---------------------	---

Aplikacija	Pridržavajte se uputa za uporabu za StoPur VBS 2000! Vezujući sloj StoPur VBS 2000. Najranije 2 sata pri +20 °C i srednjoj temperaturi podloge, nakon špricanja brtvenog sloja StoPur BA 2000 nanosite StoPur vezujući sloj VBS 2000. StoPur VBS 2000 nanosi se airless prskalicom, a na male se površine može nanijeti i valjkom (s kratkim dlačicama). Ako StoPur VBS 2000 nanosite valjkom, izvedite to brzo i ravnomjerno. Potrošnja StoPur VBS 2000: cca 0,15 kg/m² Zaštitni sloj od lijevanog asfalta: Nakon vremena čekanja od minimalno 24 sata pri +20 °C možete nanijeti zaštitni sloj od lijevanog asfalta na vezujući sloj StoPur VBS 2000, ali najranije 2 dana nakon ugradnje hidroizolacije StoPur BA 2000. Napomena: Vlaga i onečišćenja između pojedinih radnih slojeva mogu oslabiti snagu prijanjanja. Zato poduzmite odgovarajuće preventivne mjere. Na niskim temperaturama u načelu morate računati sa zakašnjelom reakcijom, ali i promjenom konzistencije materijala te po potrebi većom potrošnjom materijala. Zato je StoPur VBS 2000 najbolje rabiti na temperaturama iznad +15 °C.
------------	---

Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite sredstvom StoDivers EV 100.
----------------	--

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.
--------------------------------------	--

Dobavljanje			
	Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
	14091-001	StoPur VBS 2000	20 kg kanta

Tehnički list

StoPur VBS 2000

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.

Trajanje skladištenja U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Proizvodna skupina Vezujući sloj

Sigurnost Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje. Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555