

Tehnički list

StoPur VS 70

PUR vezno sredstvo za StoPur BA 2000



Karakteristika

Primjena	• kao vezivno sredstvo između grundiranja/završnog premaza/grebanog sloja i StoPur BA 2000
Svojstva	• vrlo dobro prijanjanje
Posebnosti/napomene	• kao prijanjajuće grundiranje za priključke od tvrde plastike, npr. PVC ili ABS • provjereno prema TL/TP-BEL-B3

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811-2	1,02 - 1,04 g/cm ³	
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	46 - 96 mPa.s	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Zahtjevi za podlogu: Posuti temeljni premaz ili grebani sloj proizvoda StoPox BV 100 mora biti suh, nosiv i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Najmanja starost grundiranja/grebanog sloja StoPox BV 100: Pri +20 °C: 1 dan pri +8°C: 2 dana Temperatura podloge viša od +1 °C i 3 K iznad točke rosišta.
----------	---

Uporaba

Temperatura pri uporabi	Najniža temperatura pri uporabi: +1 °C Relativna vlažnost zraka: najmanje 40 %, najviše 85 %
Vrijeme uporabe	Pri +10 °C: cca 10 h Pri +23 °C: cca 6 h Pri +30 °C: cca 4 h

Tehnički list

StoPur VS 70

Omjer miješanja

Spremno za obradu.

Priprema materijala

Prije uporabe temeljito promiješajte StoPur VS 70 mikserom male brzine (300 o./min.).

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

kao sredstvo za izradu veznog mosta

0,1

kg/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

1. Priprema podloge
2. Grundiranje StoPox BV 100
3. Grebani sloj (opcija)
4. Sredstvo za izradu veznog mosta StoPur VS 70
5. Brtveni sloj StoPur BA 2000
6. Vezujući sloj StoPur VBS 2000
7. Zaštitni sloj od lijevanog asfalta

Aplikacija

Pridržavajte se uputa za uporabu za StoPur VBS 2000!

1. Pripremanje podloge

2. Grundiranje StoPox WL 100

3. Grebani sloj (opcija)

4. Sredstvo za izradu veznog mosta StoPur VS 70

Najranije nakon 1 dana pri +20 °C i srednjoj temperaturi podloge nakon ugradnje grundiranja/grebanog sloja StoPox BV 100 našpricajte StoPur VS 70.

Izbjegavajte nastajanje lokvi. Ako je potrebno, obradite valjkom od janjeće kože. Potrošnja StoPur VS 70: najviše 0,1 kg/m²

5. Brtveni sloj StoPur BA 2000

Minimalno vrijeme čekanja do nanošenja proizvoda StoPur BA 2000 iznosi 5 sati, pri +20 °C, srednjoj temperaturi podloge i > 40 % relativne vlažnosti zraka.

Najdulje vrijeme čekanja iznosi 12 sati.

Napomena: Vlaga i onečišćenja između pojedinih radnih slojeva mogu oslabiti snagu prijanjanja. Zato poduzmite odgovarajuće preventivne mjere.

Na niskim temperaturama u načelu morate računati sa zakašnjelom reakcijom, dužim isparavanjem otapala i promjenom konzistencije materijala.

Zato je StoPur VS 70 najbolje upotrebljavati pri temperaturama iznad 15 °C.

Tehnički list

StoPur VS 70

Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite sa StoDivers EV 100, odn. StoCryl VV.
----------------	--

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.
--------------------------------------	--

Dobavljanje

Ton boje	prozirno
----------	----------

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
14084-005	StoPur VS 70 farblos	20 kg kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.
---------------------	--

Trajanje skladištenja	U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).
-----------------------	--

Označavanje

Proizvodna skupina	Sredstvo za izradu veznog mosta
--------------------	---------------------------------

Sigurnost	Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.
-----------	--

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoPur VS 70

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555