

Tehnički list

StoReno Fugendichtband

Komprimirana brtvena traka od impregnirane mekane pjene



Karakteristika

Primjena	• za brtvljenje spojeva u sustavu za saniranje StoReno • prikladno za StoCarrier Reno • za spojnice širine 3 - 6 mm • nije prikladno za spojnice i priključke s velikom mogućnošću pomicanja (npr. dilatacijske spojnice)
-----------------	---

Svojstva	• otporno na kišu koju nanosi vjetar • potpuno impregnirana • polako se širi • samoljepljivo
-----------------	--

Format	• širina trake/širina spojnice: • 10 mm / 3 - 6 mm
---------------	--

Posebnosti/napomene	• skupina opterećenja BG 1 u skladu s DIN 18542
----------------------------	---

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Postojanost na temperaturu		-30 - 90 °C	
Nepropusnost na kišne nanose	EN 1027	600 Pa	
Atmosferska otpornost	DIN 18542	BG 1	
Propusnost fuga	EN 1026	< 1,0 m ³ /[h*m*(daPa) ⁿ]	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Stabilna, ravna, suha podloga - bez tvari koje ograničavaju vezanje (npr. mast, prljavština).
-----------------	---

Uporaba

Aplikacija

Tehnički list

StoReno Fugendichtband

Točno odmjerite duljinu spojnice. Svakom potrebnom metru brtvene vrpce za spojnice dodajte centimetar „zalihe za širenje“. Ravno odrežite brtvenu vrpcu za spojnice. Skinite pokrovnu vrpcu sa samoljepljive strane pa vrpcu lagano pritisnite na bočnu stranu spojnice.

Vrpca se počinje širiti čim opadne tlak komprimiranja. Ako se vrpca previše raširi (npr. više od 6 mm za tip 10/3-6), valja je ponovno komprimirati prije nego što se nanese susjedne ploče. Preporučujemo da ploče uvijek pripremite prije lijepljenja brtvene vrpce za spojnice.

Pazite da razina brtvljenja ostane ista. Na području spoja moraju se oba kraja brtvene vrpce za spojnice preklapati za otprilike 15 mm. Brtvenu vrpcu za spojnice zbijte na vanjskim rubovima jer se samo tako može osigurati nepropusnost (vidi sliku). U unutarnjim kutovima tupo spojite dvije brtvene vrpce za spojnice. Brtvena vrpca za spojnice može se preraditi žbukom. Da biste izbjegli nekontrolirano pucanje, sljedeće armiranje i završni premaz odvojite od susjednih građevnih dijelova tako da zidarskom žlicom napravite rez.

Čišćenje alata

Čistite acetonom ili vodom i sapunom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Otpornost na kišu koju nanosi vjetar u skladu s DIN 18542, skupina opterećenja BG 1, postoji samo ako se širina spojnice nalazi unutar područja uporabe (3-6 mm).

Opteretite ostale valjke u otvorenim kutijama kako se vrpca ne bi podigla (teleskopiranje). Preporučujemo skladištenje na hladnom mjestu.

Dobavljanje

Ton boje

antracit

Ambalaža

Valjak

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhome. Temperatura skladištenja 1 - 20 °C. Mogućnost skladištenja 12 mjeseci.

Označavanje

Proizvodna skupina

Dopunski proizvod

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i

Tehnički list

StoReno Fugendichtband

iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com