

Tehnički list

StoSeal Band BK

Difuzijski nepropusna ljepljiva vrpca od butilnog kaučuka, kaširana flisom sa stražnje strane



Karakteristika

Primjena	• unutra • za izradu difuzijski nepropusnog spoja u području priključnih spojnica prozora i balkonskih vrata te spojnica između temeljne žbuke i poveznih građevinskih dijelova poput drvenih greda i drvenih stropova • za izradu zrakonepropusne podloge/spojeva kod akustičnog sustava StoSilent Direct
-----------------	--

Svojstva	• samoljepljivo • visoka snaga lijepljenja • može se prerađivati žbukama i premazati • kompatibilno s akrilnim staklom i polikarbonatom • površina za lijepljenje zaštićena je pokrovnim papirom razdvojenim po sredini • sastoji se od plastoelastične mase od butilnog kaučuka • vrlo se jednostavno može ugraditi potpuno pokrivena • uvjetovano postojano na UV-zračenje i vremenske utjecaje • postojano pri temperaturi od -30 °C do +80 °C
-----------------	---

Format	• širina: 75 mm • duljina koluta: 10 m
---------------	---

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća		1,0 - 1,3 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	DIN 52615	404 m	
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	DIN 52615	448.700	
Sadržaj krutog tijela		100 %	
Pridržna sila	MEL 052	> 4 N/cm	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Tehnički list

StoSeal Band BK

Podloga

Zahtjevi Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, bez ulja i masti, bez prašine, nosiva te bez slojeva sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.

Pripreme Provjerite sposobnost prijanjanja postojećih podloga. Na mineralnim, poroznim i upijajućim podlogama poput betona, žbuke, neobrađenog čelika, sirova drva, trošnog sirovog stakla po potrebi izvedite pripremni premaz pomoću prikladnog temeljnog premaza (preporuka na upit).

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +35 °C

Potrošnja

Uporaba	Približna potrošnja
	1,00 m/m

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orijentaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.

Aplikacija

Brtvljenje priključnih prozorskih spojnica: poravnajte i učvrstite prozorski element pa šuplinu između prozora i zida ispunite izolacijskim materijalom. Vrpce odmotajte sa svitka i odrežite uz višak od 5 do 10 cm. Izvucite zaštitnu foliju do polovice pa vrpce (najmanje 5 mm) pažljivo zalijepite na prozorski okvir. Zatim izvucite drugu polovicu zaštitne folije i vrpce pažljivo nanosite na susjednu podlogu.

Brtvljenje prijelaza između građevnih dijelova: vrpce odmotajte sa svitka i odrežite uz višak od 5 do 10 cm. Zaštitnu foliju skinite do polovice. Zatim vrpce pažljivo zalijepite na građevni dio koji graniči sa zidnom površinom koju želite izolirati iznutra (npr. na drvenu gredu ili drveni strop). Zatim uklonite drugu polovicu zaštitne folije pa vrpce zalijepite na susjednu podlogu.

Pazite na preklapanje vrpce u kutovima. Optimalno početno prijanjanje postiže se uporabom pritisknog valjka. Strana vrpce kaširana flisom može se ožbukati kupovnim mortovima ili premazati kupovnim disperzivnim bojama.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Odmah se može prerađivati nakon pažljivog nanošenja.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Skladištenje na više od +30 °C može uzrokovati poteškoće pri skidanju silikonskog papira.

Tehnički list

StoSeal Band BK

Dobavljanje

Ton boje prednja strana: antracit, stražnja strana: bijela

Ambalaža Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na temperaturama od +15°C do +30°C.

Trajanje skladištenja 12 mjeseci od datuma proizvodnje u zatvorenoj originalnoj ambalaži.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblje informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Fachhandwerker / REACH.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com