


Tehnički list

StoSilent Filler

Porozno punilo za spojnice od granulata puhanog stakla



Karakteristika

- Primjena**
- unutra
 - za popunjavanje i zaglađivanje spojnica u akustičnom sustavu StoSilent Direct
 - ne miješajte s drugim proizvodima

- Svojstva**
- dobra sposobnost lijepljenja na mokro
 - može se lako obrađivati
 - lagana porozna struktura koja se može brusiti

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Reakcija na požar (klasa)	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

- Zahtjevi** Pokrivni sloj akustičnih ploča StoSilent Board MW 100 mora biti suh i bez prašine.

Uporaba

- Temperatura pri uporabi** Najniža temperatura podloge i obrade: +12 °C, na maks. 70 % relativne vlažnosti zraka, montaža nakon namještanja ravnotežne vlažnosti u prostoriji. Brzo, iznenadno zagrijavanje ili hlađenje tijekom montaže i sušenja može uzrokovati pukotine.
- Vrijeme uporabe** pri +20 °C: otprilike 6 sata
- Omjer miješanja** 1,0 l vode po 2 kg
- Priprema materijala** Čitav sadržaj pakovine stavite u čistu posudu. Dodajte čistu, bistru vodu. Uobičajenom miješalicom za mort miješajte 1 - 2 minute dok se ne zapjeni. Ostavite da stoji otprilike 5 minuta, a zatim još jednom miješajte otprilike 30

Tehnički list

StoSilent Filler

sekundi.
Zapjenjenost proizvoda mora se postići redovitim miješanjem.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	kao punilo za spojnice u akustičnom sustavu StoSilent Direct	0,10 kg/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka: može se prerađivati za otprilike 48 sati Sušenje se može ubrzati sredstvom za sušenje kondenzata. Odgovarajućim mjerama (ventilacija, sušenje, temperiranje) osigurajte da se proizvod osuši za maks. 48 sati.
---	---

Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
----------------	-------------------------------------

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Pridržavajte se općih smjernica za obradu proizvođača Sto za sustave akustičnih ploča Sto. Mogu se nabaviti preko Sto SE & Co. KGaA. Montaža/premaz smije uslijediti tek nakon prethodnog upućivanja! Valja preuzeti dilatacijske spojnice.
--------------------------------------	---

Dobavljanje

Ton boje	sivobijela
----------	------------

Ambalaža	Vreća
----------	-------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza.
---------------------	--

Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan, primjer 9450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2019. godine
-----------------------	---

Označavanje

Proizvodna skupina	Masa za spojnice
--------------------	------------------

Tehnički list

StoSilent Filler

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com