


Tehnički list

StoSuperlit Protect

Transparentni zaštitni premaz



Karakteristika

Primjena	• izvana • unutra • za premazivanje starih i novih površina od Sto-Natursteinputz • kao zaštitni premaz na organskim završnim žbukama i bojama • nije prikladno za vlažne podloge i podloge koje su vlažne sa stražnje strane • nije prikladno za površine za hodanje ili vožnju • samo s ograničenim jamstvom na ukoso položenim površinama proizvoda StoSuperlit, izloženima vremenskim utjecajima
-----------------	--

Svojstva	• prozirno • otporan na vremenske utjecaje • štiti • sadrži visokoučinkovitu kombinaciju UV zaštite • svilenkasto mat • razrjedivo vodom • propušta vodenu paru • ne sadrži biocidni zaštitni film • R-Razred 1
-----------------	---

Optika	• transparent • svilenkasto mat
---------------	--

Posebnosti/napomene	• bez preventivne zaštite od algi i gljiva • proziran zaštitni sloj od čistog akrilata • za najbolju prozirnost proizvod upotrebljavajte samo na suhim podlogama u dobrim uvjetima sušenja
----------------------------	--

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća		1,05 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja		0,3 m	V2 srednje

Tehnički list

StoSuperlit Protect

Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m ² h ^{0.5})	W3 nisko
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ		3.500	
Sjaj		G2 - Srednji sjaj	Kut mjerenja 60°
Gustoća masenog protoka V	EN ISO 7783	Srednje	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga	
Zahtjevi	Napomena: ako je podloga prevlažna ili ako se zaštitni sloj naknadno navlaži straga, ta vlaga može zamutiti prozirno vezivo. Podloga mora biti čista, suha, nosiva, UV postojana te bez soli i razdvajajućih tvari. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu, npr. stvaranje mjehurića, pukotine i promjene boje, u sljedećim premazima.
Pripreme	Preporuka: Prije početka obrade izradite korisnu probnu površinu specifičnu za objekt. Kada izradite probnu površinu, mora je odobriti voditelj gradnje ili investitor te je morate primjenjivati kao referentnu površinu pri izvedbi ugovorenih radova ili dokumentirati. Stare podloge od žbuke od prirodnog kamena prije premazivanja temeljito očistite i pustite da se dobro osuše.
Uporaba	
Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +35 °C Maks. relativna vlažnost zraka: 80 %
Priprema materijala	Materijal miješajte miješalicom na niskoj brzini kako biste osigurali da ne nastaju mjehurići. Proizvod se ovisno o zahtjevima primjene može razrijediti s vodom do 30 %. Razina zaštite, debljine slojeva, stupanj sjaja i vrijednosti potrošnje smanjuju se kako se stupanj razrjeđenja povećava.
Potrošnja	Vrsta primjene
	Približna potrošnja
	na StoSuperlit K 1.5, nerazrijeđeno
	na StoSuperlit K 1.5, s 30 % vode*
	na StoSuperlit K 0.8, nerazrijeđeno

Tehnički list

StoSuperlit Protect

na StoSuperlit K 0.8, s 30 % vode*	80	g/m ²
na K 1.5 završna žbuka, nerazrijeđeno	120	g/m ²
na K 1.5 završna žbuka, s 30 % vode*	60	g/m ²
na Stolit Milano, nerazrijeđeno	70	g/m ²
na Stolit Milano, s 30 % vode*	50	g/m ²

* navedeni podatci u g/m² bez udjela vode

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva	StoSuperlit Protect nerazrijeđen ili razrijeđen s vodom do 30 %.
Aplikacija	nanošenje, Valjci Proizvod valjkom ili kistom ravnomjerno nanosite na pripremljenu podlogu.
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Radnu površinu treba zaštititi od vremenskih uvjeta tijekom obrade do sušenja. Proziran film veziva osjetljiv je u ovoj fazi i može postati bjelkast zbog podloge ili vremenski uvjetovanog nakupljanja vlage. Štetni vremenski utjecaji primjerice su mraz, padaline u obliku kiše ili kondenzata, ali i jako forsirano sušenje putem intenzivnog, izravnog sunčeva zračenja. Proizvod se suši fizikalno, isparavanjem vode. Visoka vlažnost zraka, niska temperatura i mala izmjena zraka produljuju vrijeme sušenja. Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 24 sata.
Čišćenje alata	Nakon uporabe očistite vodom. Sakupite vodu za čišćenje/ispiranje i ispravno je odložite.
Dobavljanje	
Ton boje	prozirno
Ambalaža	Kanta
Skladištenje	
Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza.

Tehnički list

StoSuperlit Protect

Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina

Zaštitni sloj

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
Polimerna disperzija
silikatna punila
voda
ester
glikoletar
aditiv za površine
sredstvo za zaštitu od svjetla
zgušnjivač
otpjenjivač
tenzidi
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1).
Može izazvati alergijsku reakciju.

Tehnički list

StoSuperlit Protect

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com