


Tehnički list

StoTap Pro 100 P

Stakleni flis ispitan na štetne tvari, bijelo pigmentiran



Karakteristika

Primjena

- unutra
- za obnovu (premošćivanje pukotina), sanaciju (preradu podloge) i dekorativno oblikovanje glatkih zidnih i stropnih površina

Svojstva

- mehanički opteretivo
- premošćuje pukotine nastale skupljanjem ili sušenjem
- postojanih dimenzija
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- ovisno o sustavu negorivo ili teško zapaljivo
- ne bubri
- postojana na vlagu
- ne ulazi u pluća jer je promjer vlakna $> 5 \mu\text{m}$
- moguće premazivanje
- plošna težina oko 195 g/m^2

Format

- širina role: otprilike 1 m
- duljina role: 50 m

Optika

- glatka površina bez strukture
- raznolike mogućnosti oblikovanja bojom
- vidi Collection StoTex/StoTap

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Plošna težina		195 g/m^2	otprilike
Promjer vlakna		$> 5 \mu\text{m}$	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscjetavanja i

Tehnički list

StoTap Pro 100 P

sredstava za odvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripremne radove uvijek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Normalno i jako upijajuće podloge:
Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.
StoPrim Plex je spreman za obradu, a ovisno o upijanju podloge može se razrjeđivati vodom do maks. 30 %.

Slabo upijajuće podloge:
Grundirajte proizvodom StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci topljivi u vodi:
Izolirajte proizvodom StoPrim Isol.
Proizvod StoPrim Isol spreman je za obradu i ne smije se razrijediti.

Neoštećeni dvokomponentni premazi, neželjezni metali, plastika:
Grundirajte sredstvom StoAqua EP Activ.

Površine zahvaćene plijesni:
Površine premažite proizvodom Geiger STOP ili 10%-tnom otopinom vodikova peroksida i temeljito isperite čistom vodom. Pri sanaciji plijesni pridržavajte se nacionalnih preporuka i smjernica.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili promjene boje u premazu zbog veće elastičnosti akrilne brtvene mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju valja obaviti vlastito testiranje radi provjere prijanjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i obrade: +5 °C

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

težina otprilike 195 g/m²

1,00

m²/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje

Tehnički list

StoTap Pro 100 P

valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

Temeljni premaz (ako je potreban):
Ovisno o vrsti i stanju podloge.

ljepilo:
StoColl Tex, StoColl Tap

Među- i završni sloj:
ovisno o zahtjevu, npr. stupnju opterećenja ili sjaja, mogući su sljedeći završni premazi iz asortimana za interijere proizvođača Sto:
premazi bojom: StoColor Opticryl, StoColor In, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt, StoColor Titanium, StoColor Sil Comfort i StoColor Puran Satin
žbuke za interijere
efektni premazi
međupremaz općenito nije potreban kod:
- mat i zagasito mat premaza, npr. StoColor Opticryl Matt, StoColor In, StoColor Select Matt
- bijelih i starobijelih nijansi boje
Vidi tehnički list dotičnog premaza.

Aplikacija

ljepilo na podlozi, premazivanje zidnih obloga

Na zid ravnomjerno nanosite dovoljnu količinu ljepila u širini od 1 - 2 staze. Flis postupkom rub-na-rub ili postupkom dvostrukog presjeka postavite u mokri sloj ljepila.

Ljepilo se transparentno suši. Ostatke ljepila na površini odmah obrišite vlažnom, čistom krpom.

Ljepilo razrijedite s 10 % vode. Ako se ljepilo nanosi valjkom, nemojte ga razrjeđivati. Ovisno o podlozi i vrsti ljepila, potrošnja iznosi otprilike 0,16 - 0,25 kg/m².

Vrpce flisa prije lijepjenja odrežite s viškom od 5 - 10 cm.

razlike u strukturi:

Kako bi se izbjegle razlike u strukturi, vrpce flisa nemojte lijepiti na površinu naopako ili zrcalno obrnuto. Siva oznaka označava poledinu flisa. Oznake na stražnjim stranama valja rasporediti po zidu s razmakom od otprilike 1 m.

Rezanje flisa:

Flis u području stropa, vrata i podnožnih letvica osušite i odmah nakon pritiskanja flisa odrežite čeličnim ravnalom i oštrim nožem za rezanje ili škarama.

Uzdignuti uglovi:

Flis provedite min. 10 - 15 cm oko uzdignutih uglova kako biste osigurali spoj na sljedeće vrpce flisa. Na suha mjesta još jedanput nanosite ljepilo pa tkaninu pritisnite na ljepilo. Kako biste lakše obradili uglove, navlažite flis po rubu ili ga

Tehnički list

StoTap Pro 100 P

oprezno pobrusite dok je vlažan.
Preporuka: kako biste bolje zaštili rubove, na vanjskim uglovima upotrijebite profile StoSilent Profile EW.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Osušeno i mehanički opteretivo: nakon otprilike 3 do 4 dana.

Visoka vlažnost zraka i/ili niska temperatura produljuju vrijeme sušenja.

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 12 sati.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Napomena za sušenje:

Gipsane mase za ispunjavanje, koje preporučuju proizvođači gipskartonskih ploča, mogu biti posebno osjetljive na vlagu. Ta osjetljivost može uzrokovati mjehuriće, bubrenje masa za ispunjavanje ili ljuštenje. Dovoljna ventilacija i temperatura ubrzavaju sušenje.

Kvaliteta proizvoda nalazi se pod trajnim nadzorom. Moguća je izdvojena mjesta neispravnosti uvjetovana proizvodnjom. Nepravilnosti su označene na rubovima reza, a flisovi su sukladno dulji.

Staklena dekorativna tkanina i stakleni flizelin imaju toleranciju širine od +/- 1 cm. U slučaju minimalne širine staklene dekorativne tkanine i stakleni flizelini prikladno su širi. Takve pogreške nisu opravdan razlog za reklamaciju. Tijekom rezanja vrpce pazite na pogreške. Reklamacije nakon obrade više od 10 vrpca flisa se ne priznaju.

U slučaju opravdanih nedostataka navedite kontrolni broj (vidi jezgru valjka ili karton) i osigurajte probni materijal.

Primjena na površinama izloženima vodi:

- kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa
- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

Dobavljanje**Ton boje**

bijelo pigmentirano

Ambalaža

karton (1 valjak)

Skladištenje**Uvjeti skladištenja**

Valjke skladištite u uspravnom položaju i na suhome.

Tehnički list

StoTap Pro 100 P

Stručna mišljenja / dopuštenja

OEKO-TEX® STANDARD 100 - Institut Hohenstein - Zertifikat 13.0.21450	Premazani flis sa staklenim vlaknima (zidni tapeti) Tkanine testirane na sadržaj opasnih tvari prema STANDARDU 100 od OEKO-TEX®
--	---

Označavanje

Proizvodna skupina	Stakleni flis
--------------------	---------------

Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
-----------	--

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com