


Tehnički list

StoTex Classic A

Staklena dekorativna tkanina ispitana na štetne tvari, u klasičnim strukturama, bijelo pigmentirana, ljepljiva površina aktivira se vodom



Karakteristika

- Primjena**
- unutra
 - zbog ekonomične obrade posebno prikladno za velike površine
 - dekorativno i funkcionalno
 - prikladno primjerice za hotele, područje gastronomije, bolnice, liječničke ordinacije, škole, dječje vrtiće i privatne prostorije
 - posebno prikladno za područja s velikim opterećenjem, npr. hodnike i stubišta

- Svojstva**
- od prirodnih sirovina
 - štiti podlogu od mehaničkog opterećenja
 - premošćuje pukotine nastale skupljanjem ili sušenjem
 - postojanih dimenzija
 - ne bubri
 - otporno na truljenje
 - postojana na vlagu
 - STANDARD 100 by OEKO-TEX®
 - ovisno o sustavu gorivo ili teško zapaljivo
 - mehanički opteretivo primjerenim premazom, otporno na sredstva za dezinfekciju, može se dekontaminirati
 - ne ulazi u pluća jer je promjer vlakna > 5 µm
 - moguće premazivanje

- Format**
- širina role: otprilike 1 m
 - duljina role: ovisno o strukturi tkanine 25 m ili 50 m

- Optika**
- tri strukture tkanine od vrlo fine do srednje
 - vidi Collection StoTex/StoTap

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Plošna težina		160 g/m ²	205 A
Plošna težina		165 g/m ²	210 A
Plošna težina		215 g/m ²	220 A
Promjer vlakna		> 5 µm	

Tehnički list

StoTex Classic A

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscjetavanja i sredstava za odvajanje.

Pripreme

Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripremne radove uvijek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Normalno i jako upijajuće podloge:

Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

StoPrim Plex je spreman za obradu, a ovisno o upijanju podloge može se razrijeđivati vodom do maks. 30 %.

Slabo upijajuće podloge:

Grundirajte proizvodom StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci topljivi u vodi:

Izolirajte proizvodom StoPrim Isol.

Proizvod StoPrim Isol spreman je za obradu i ne smije se razrijediti.

Neoštećeni dvokomponentni premazi, neželjezni metali, plastika:

Grundirajte sredstvom StoAqua EP Activ.

Površine zahvaćene plijesni:

Površine premažite proizvodom Geiger STOP ili 10%-tnom otopinom vodikova peroksida i temeljito isperite čistom vodom. Pri sanaciji plijesni pridržavajte se nacionalnih preporuka i smjernica.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili promjene boje u premazu zbog veće elastičnosti akrilne brtvene mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju valja obaviti vlastito testiranje radi provjere prijanjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Tehnički list

StoTex Classic A

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i obrade: +5 °C

Potrošnja

Uporaba

Približna potrošnja

1,00

m²/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

Temeljni premaz (ako je potreban):
Ovisno o načinu i stanju podloge.

Ljepilo:

Poleđina proizvoda sastoji se od sloja ljepila koji aktivira voda. Nije potrebno dodatno ljepilo.

Među- i završni sloj:

ovisno o zahtjevu, npr. stupnju opterećenja ili sjaja, mogući su sljedeći završni premazi iz asortimana za interijere proizvođača Sto:

- premazi bojom: StoColor Opticryl, StoColor In, StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Titanium, StoColor Sil In, StoColor Sil Comfort, StoColor Climasan i StoColor Puran Satin

- žbuke

- efektni premazi

Vidi tehnički list dotičnog premaza.

Aplikacija

pripremno oblijepljena zidna obloga, premazivanje zidnih obloga

U potopnu kadu stroja za tapeciranje Sto-Aqua-Quick-Tapeziermaschine ulijte čistu vodu iz slavine. Valjak od tkanine položite u stroj tako da je strana sa slojem ljepila okrenuta prema dolje.

Valjak od tkanine povucite kroz potopnu kadu. Nakon toga će strana sa slojem ljepila biti okrenuta prema gore. Voda aktivira ljepilo na poleđini valjka od tkanine. Vodu u potopnoj kadi mijenjajte otprilike nakon svakih 5 - 8 valjaka.

Vrijeme aktivacije i mirovanja: min. 2 minute, maks. 10 minuta.

Odrežite i složite vrpce tkanine. Vrpce tkanine nalijepite rub-na-rub ili s preklapanjem na zid pazeći da ne nastanu mjehurići.

Ljepilo se transparentno suši. Ostatke ljepila na prednjoj strani vrpce tkanine odmah obrišite vlažnom, čistom krpom. Vrpca tkanine povezat će se sa zidom nakon otprilike 20 minuta. Nakon toga više nisu mogući ispravci.

Vrpce tkanine prije lijepljenja odrežite s viškom od 5 - 10 cm. Pripazite na granicu uzorka (raport) ovisno o uzorku tkanine.

Tehnički list

StoTex Classic A

razlike u strukturi:

Kako bi se izbjegle razlike u strukturi, vrpce tkanine nemojte zalijepiti na površinu tako da padaju niti na krivu stranu.
Crna oznaka označava poledinu mrežice. Oznake na stražnjim stranama valja rasporediti po zidu s razmakom od otprilike 1 m. Uzorci tkanine na kojima se teško može raspoznati nastavak uzorka opremljeni su vodoravno utkanim raportnim nitima u visini granice uzorka.

Rezanje tkanine:

Tkaninu u području stropa, vrata i podnožnih letvica osušite i odmah nakon pritiskanja tkanine odrežite čeličnim ravnalom i oštrim nožem za rezanje ili škarama.

Uzdignuti uglovi:

Tkaninu provedite min. 10 - 15 cm oko uzdignutih uglova kako biste osigurali spoj na sljedeće vrpce tkanine. Na suha mjesta još jedanput nanesite ljepilo pa tkaninu pritisnite na ljepilo. Kako biste lakše obradili uglove, tkaninu na rubu navlažite ili je oprezno izbrusite dok je vlažna.
Preporuka: kako biste bolje zaštitili uglove, na vanjskim uglovima upotrijebite profile StoSilent Profile EW.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Osušeno i mehanički opteretivo: nakon otprilike 3 do 4 dana.

Visoka vlažnost zraka i/ili niska temperatura produljuju vrijeme sušenja.

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 12 sati.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Napomena za sušenje:

Gipsane mase za ispunjavanje, koje preporučuju proizvođači gipskartonskih ploča, mogu biti posebno osjetljive na vlagu. Ta osjetljivost može uzrokovati mjehuriće, bubrenje masa za ispunjavanje ili ljuštenje. Dovoljna ventilacija i temperatura ubrzavaju sušenje.

Napomena za reklamacije:

Kvaliteta proizvoda nalazi se pod trajnim nadzorom.

Moguća je izdvojena mjesta neispravnosti uvjetovana proizvodnjom. Mjesta neispravnosti označena su na odrezanim rubovima, a tkanine su prikladno dulje. Staklena dekorativna tkanina i stakleni flizelin imaju toleranciju širine od +/- 1 cm. U slučaju minimalne širine staklene dekorativne tkanine i stakleni flizelini prikladno su širi.

Takve pogreške nisu opravdan razlog za reklamaciju.

Tijekom rezanja vrpce pazite na pogreške.

Tehnički list

StoTex Classic A

Reklamacije se ne priznaju nakon obrade više od 10 vrpca tkanine. Kod opravdanih nedostataka navedite kontrolni broj (vidi naljepnicu na svitku, kraju valjka ili kutiji) i broj oznake na poleđini te utvrdite probni materijal.

Primjena na površinama izloženima vodi:

- kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa

- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

Dobavljanje

Ton boje bijelo pigmentirano

Ambalaža

Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Valjke skladištite u uspravnom položaju i na suhome.

Stručna mišljenja / dopuštenja

OEKO-TEX® STANDARD
100 - INNOVATEX Textile
Engineering and Testing
Institute Co. - Zertifikat
25.3.0123

StoTap Pro 100 A, StoTex Select S/P/A i StoTex Classic
S/P/A - staklena dekorativna tkanina
Tkanine testirane na sadržaj opasnih tvari prema
STANDARDU 100 od OEKO-TEX®

Označavanje

Proizvodna skupina Dekorativna zidna obloga

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoTex Classic A

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com