


## Tehnički list

# StoTop Thixlasur AF

Svilenkasto sjajna lazura s otapalom, bez aromata i biocida



### Karakteristika

**Primjena**

- vani i unutra
- bezbojno i primjenjivo samo u unutarnjem području
- kao temeljni premaz, međupremaz i završni premaz za prozore, vrata, dašćane oplata itd.

**Svojstva**

- vrlo otporno na vremenske utjecaje
- UV postojan
- otporan na lijepljenje
- otvorenih pora
- ne sadrži aromate
- dobra obrada iznad glave
- premazivanje velikih površina bez preklapanja

**Optika**

- svilenkasto sjajno u skladu s EN 13300

### Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća		0,93 g/cm <sup>3</sup>	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

### Podloga

**Zahtjevi**

Podloga mora biti čista, suha, bez masnoća i odvajajućih tvari te pravilno pripremljena.

Izvana drvo:  
Nove, normirane i ograničeno normirane komade drva izbrusite, nanosite premaz u skladu s listom BSF br. 18. Nanesite StoPrim Protect WN ili 3 sloja sredstva StoThixlasur AF.

Napomena: prozori su u skladu s pravilima struke element vanjske ovojnice i sa svih se strana premazuju kao izradak.

## Tehnički list

# StoTop Thixlasur AF

Očistite stare premaze, uklonite slobodne dijelove, posivjelo drvo izbrusite do zdravog drva. Nanesite StoPrim Protect WN ili 3 sloja sredstva StoThixlasur AF.

Uklanjanje / daljnja obrada slojeva boje kao što je brušenje, spaljivanje itd. može uzrokovati opasnu prašinu i/ili paru. Radove provodite u dobro ventiliranim područjima ili se pobrinite za poprečnu ventilaciju. Ako je potrebno, nosite prikladnu zaštitu dišnih putova.

Drvo unutra:

Novo drvo lagano izbrusite i otprašite. Nijansa ovisi o strukturi premaza. Što je više premaza, to je nijansa tamnija. Za unutra preporučujemo StoAqua Top Satin ili StoAqua Top In.

Prikladne su samo iverice u skladu s normom DIN 68763, tip V100 / V110 G.

Udio vlage tijekom obrade i uporabe ne smije biti veći od 12 %.

Kod svih drvenih tvari obavezno upotrijebite ljepila otporna na vremenske utjecaje.

Kod višeslojnih ploča u skladu s normom DIN 68705 ljepilo je otporno na vremenske utjecaje, ali ne i čitava drvena konstrukcija.

Apsolutna vlaga tijekom obrade i uporabe mora iznositi između 5 % i 15 %.

Zbog toga drvene konstrukcije nisu prikladne za izravnu izloženost vremenskim utjecajima.

Stoga se ne mogu zajamčiti premazi bez nedostataka.

Obratite pažnju na listove BFS br. 3 i 18.

### Priprema

Provjerite nosivost postojećih podloga. Odstranite nenosive premaze. Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve valja skinuti (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

### Uporaba

#### Temperatura pri uporabi

najniža temperatura obrade i podloge: +5 °C  
najviša temperatura obrade i podloge: +35 °C

### Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu, prije uporabe dobro protresite. Za razrjeđivanje upotrijebite StoFluid AF.

### Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po premazu

0,09 - 0,17 l/m<sup>2</sup>

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje

## Tehnički list

# StoTop Thixlasur AF

valja po potrebi odrediti na objektu.

### Nadogradnja slojeva

Nova i istrošena crnogorica:  
U vanjskom području impregnirajte proizvodom StoPrim Protect WN protiv plavih gljiva.

Klima u vanjskoj prostoriji (neizravna izloženost vremenskim uvjetima):

3 premaza za sve nijanse

Vanjska klima I (normalna izloženost vremenskim uvjetima):

3 premaza za tamne nijanse i 4 premaza za svijetle nijanse

Vanjska klima II (izrazita izloženost vremenskim uvjetima):

3 - 4 premaza za tamne nijanse i 4 - 5 premaza za svijetle nijanse

### Aplikacija

nanošenje

Proizvod nanosite plošnim kistom ili plošnom žlicom u smjeru strukture drveta.

### Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: suho nakon 4,5 sata, ne lijepi se nakon 5,5 sati, može se premazivati nakon 12 sati

Vrijeme sušenja produljuje se pri niskim temperaturama i/ili velikoj vlažnosti zraka.

### Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite proizvodom StoFluid AF.

### Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Ako proizvod upotrebljavate na velikim unutarnjim površinama, zbog mirisa i velikog udjela otapala preporučujemo uporabu proizvoda na vodenoj osnovi.

Proizvodom ne premazujte zagrijane podloge izložene izravnom sunčevom zračenju ni drvene podloge koje su u roku od 2 - 3 sata nakon premaza bile izravno obasjane suncem. Na vodoravnim površinama proizvod nanosite bez razrjeđivanja, ali u više tankih slojeva.

Zbrinjavanje:

Pri zbrinjavanju se pridržavajte zakonskih odredaba. Na uporabu predajte samo potpuno ispražnjene limenke. Limenke s ostacima proizvoda predajte na mjestu za skupljanje starih lakova.

### Dobavljanje

#### Ton boje

StoColor - RAL - tonovi boje drva

Vrsta drva te njegova svojstva u kombinaciji s debljinom suhog filma sastava lazure negativno utječu na nijansu lazure. Zato su moguća odstupanja od popisa nijansi boja. Bit ćete potpuno sigurni ako u nijansi po izboru izvedete probni

## Tehnički list

# StoTop Thixlasur AF

premaz površine koju želite obraditi. dostupno samo u prirodnim nijansama

### Ambalaža

limenka

### Skladištenje

#### Uvjeti skladištenja

Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

#### Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.  
 Objašnjenje serijskog broja:  
 brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan  
 primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.  
 Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

### Označavanje

#### Proizvodna skupina

Lazura za drvo

### Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)  
 alkidna smola  
 alifati  
 glikoli  
 sikativi  
 sredstvo za matiranje  
 aditiv za površine  
 sredstvo za sprečavanje stvaranja kože  
 sredstvo za zaštitu od svjetla  
 otpjenjivač  
 tenzidi

### Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.  
 Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!  
 Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Zapaljiva tekućina i para. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na

## Tehnički list

# StoTop Thixlasur AF

komunalno sakupljalište. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

**EUH208**

Sadrži anhidrid maleinske kiseline. Može izazvati alergijsku reakciju.

### Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
info.hr@sto.com