


## Tehnički list

# StoTop Wood Oil

Ulje bogato krutim tvarima koje sadrži otapala za zaštitu i njegu drva u eksterijeru



### Karakteristika

- Primjena**
- izvana
  - za normirane građevne dijelove
  - za ograničeno normirane građevne dijelove
  - posebno prikladno za okomite drvene površine

- Svojstva**
- velika prodornost
  - lagano tiksotropan
  - UV postojan
  - otvorenih pora
  - premazivanje površina bez preklapanja
  - velika otpornost na vremenske utjecaje
  - sa zaštitnim filmom protiv algi i gljiva

- Optika**
- svilenkasto mat

- Posebnosti/napomene**
- ako su krpe natopljene uljem StoTop Wood Oil, pustite ih da se osuše samo u rasprostrtom stanju, jer se inače mogu samozapaliti
  - osigurajte da voda može otjecati na vodoravnim površinama

### Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga općenito:
- Čisto, suho
  - Bez masnoća i prašine
  - Bez razdvajajućih tvari
  - Stručno pripremite podlogu.

- Pripreme**
1. Provjerite je li postojeći premaz nosiv.
  2. Odstranite nenosive premaze.
- Stari premazi:  
POZOR!
- Uklanjanje ili daljnja obrada starih premaza kao što je primjerice brušenje ili spaljivanje
  - Posljedice: nadražaj dišnih putova
1. Rabite proizvod samo u dobro ventiliranim područjima.
  2. Poprečno ventilirajte prostorije u unutarnjem području.

## Tehnički list

# StoTop Wood Oil

3. Nosite zaštitnu masku.

Priprema:

1. Očistite stari premaz.
2. Uklonite sve labave sastavne dijelove.
3. Posivjelo drvo izbrusite sve do zdravog drva.
4. Grundirajte drvo u eksterijeru proizvodom StoPrim Protect BS.

Napomena:

- Zaokružite oštre rubove drveta.
- Svi drveni materijali zalijepljeni su na način da budu otporni na vremenske utjecaje.

Blanjane ili nove drvene površine:

1. Pobrusite površinu u smjeru vlakana.
2. Očistite površinu.

Drvo u unutarnjem području:

- Proizvod nemojte upotrebljavati u interijeru.
- U interijeru upotrijebite StoAqua Top Wood Oil.

Iverica:

- Prikladne su samo iverice tipa V100 i V100 G u skladu s DIN 68763.
- Vlažnost drva: maksimalno 12 %

Višeslojne ploče:

- Obratite pažnju na tehničke listove BFS br. 3 i br. 18.
- Vlažnost drva: 5-15 %
- Ploče su samo djelomično prikladne za izravnu izloženost vremenskim utjecajima.
- Kod višeslojnih ploča samo je ljepilo otporno na vremenske utjecaje u skladu s normom DIN 68705.

### Uporaba

#### Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:  
 najmanja temperatura: +5 °C  
 najviša temperatura: +30 °C

Ne obrađujte materijal:

- Kod izravnog i intenzivnog sunčeva zračenja
- na vrućini ili zagrijanim podlogama
- kod podloga koje su 2 – 3 sata izložene izravnoj sunčanoj svjetlosti

#### Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu. Prije uporabe dobro promiješajte proizvod.

## Tehnički list

# StoTop Wood Oil

| Potrošnja   | Uporaba  | Približna potrošnja          |
|---|--|------------------------------|
|   |  | 0,10 - 0,12 l/m <sup>2</sup> |
| <p>Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.</p> |  |                              |
| <b>Nadogradnja slojeva</b>  | <p>Drvo u vanjskom području:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Novu i istrošenu crnogoricu impregnirajte proizvodom StoPrim Protect BS.</li> <li>Premažite drvo dvaput uljem StoTop Wood Oil.</li> </ol> <p>Nauljene površine provjerite najmanje jednom godišnje i premažite uljem.</p>  |                              |
| <b>Aplikacija</b>   | <p>nanošenje</p> <p>Obrada proizvoda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nanesite proizvod tankoslojno u smjeru zrna drveta. alati: plosnati kist, četka za premazivanje površina</li> <li>Pažljivo naknadno brusite drvo u smjeru zrna drveta. alati: fini brusni flis</li> </ol>   |                              |
| <b>Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade</b>  | <p>Prerađivanje nakon 12 sati moguće je pod sljedećim uvjetima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperatura podloge i zraka: + +20 °C</li> <li>- relativna vlažnost zraka: 65 %</li> <li>- potpuno suho: 7 sati</li> </ul> <p>Sljedeći čimbenici produljuju vrijeme sušenja i stvrdnjavanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niska temperatura</li> <li>- visoka vlažnost zraka</li> </ul> <p>Tropska drva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tropska drva usporavaju sušenje</li> <li>- Ako se upotrebljavaju tropska drva, izvedite probni sloj.</li> </ul> |                              |
| <b>Čišćenje alata</b>   | <p>Nakon uporabe odmah očistite proizvodom StoFluid AF.</p>  |                              |
| <b>Napomene, preporuke, posebno, ostalo</b>   | <p>Zbrinjavanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pridržavajte se zakonskih odredaba.</li> <li>- Prazne limenke predajte na recikliranje.</li> <li>- Limenke s ostacima proizvoda predajte na mjestu za skupljanje starih lakova.</li> </ul>   |                              |
| <b>Dobavljanje</b>  |  |                              |
| <b>Ton boje</b>   | <p>natur, 39302L hrast, 39303L bor, 39304L trešnja, 39305L tikovina, 39306L mahagonij, 39307L orah, 39308L palisander, 39309L ebanovina prema paletama</p>   |                              |

## Tehnički list

# StoTop Wood Oil

boja za lakove i lazure

Sljedeći čimbenici mogu dovesti do odstupanja u nijansi boje:

- tekstura drveta
- debljina suhog sloja

Preporuka:

Izvedite probni sloj.

---

**Ambalaža** limenka

### Skladištenje

**Uvjeti skladištenja**

Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

**Trajanje skladištenja**

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.

Objašnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan

primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.

Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

### Označavanje

**Proizvodna skupina**

Ulja za drvo

**Sigurnost**

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Zapaljiva tekućina i para. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

**EUH208**

Sadrži terpentinsko ulje, 3-jod-2-propinil butilkarbamat, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

## Tehnički list

# StoTop Wood Oil

---

Ovdje je riječ o konzervansima.  
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

### Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
info.hr@sto.com