


Tehnički list

Stoplex W

Vodeni, univerzalni temeljni premaz na akrilatnoj osnovi, oplemenjen siloksanom



Karakteristika

Primjena	• izvana • na mineralnim i organskim podlogama • na nosivim starim premazima uništenima vremenskim prilikama • za učvršćenje starih premaza koji krediraju, ali su i dalje nosivi te žbuka s većim sadržajem pijeska • za smanjenje sposobnosti upijanja novih ili slojeva žbuka na koje su utjecali vremenski uvjeti i sličnih materijala
-----------------	--

Svojstva	• učvršćuje površinski sloj • nadoknada siloksanom • veoma vodoodbojno • velika prodornost • regulira sposobnost upijanja • djeluje prijanjajuće • razrjedivo vodom
-----------------	---

Optika	• prozirno, lagano žućkasto
---------------	-----------------------------

Posebnosti/napomene	• temeljni premaz razrijedite vodom kako se ne bi sjajno osušio
----------------------------	---

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.
-----------------	---

Pripreme	Provjerite nosivost postojećih premaza. Odstranite nenosive premaze.
-----------------	--

Tehnički list

Stoplex W

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C
-------------------------	---

Priprema materijala	Prije obrade dobro promiješajte materijal u originalnoj ambalaži. Materijal ovisno o upijanju podloge razrijedite vodom do omjera miješanja od 1:1.
---------------------	--

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	0,10 - 0,40	l/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Aplikacija	nanošenje, Valjci Materijal nanosite primjerice kistom za strop i obradite ili poprskajte uređajem za bezzračno prskanje, npr. uređajem inoSPRAY. Poduzmite odgovarajuće mjere za zaštitu od maglice od prskanja. Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.
------------	---

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Proizvod se suši fizikalno, isparavanjem vode. Visoka vlažnost zraka, mala izmjena zraka i niska temperatura produljuju vrijeme sušenja. Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 12 sati.
---	--

Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
----------------	-------------------------------------

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Kod prskanja ili raspršivanja nosite prikladnu zaštitnu opremu ili odjeću.
--------------------------------------	--

Dobavljanje

Ton boje	žućkasti pigment
----------	------------------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
---------------------	--

Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
-----------------------	--

Tehnički list

Stoplex W

Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina Temeljni premaz

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
polimerna disperzija
voda
glikoleter
Hidrofobirajuća sredstva
zgušnjivač
otpušivač
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi BIT/ZPT

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1).
Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.
Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Tehnički list

Stoplex W

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com